

KARTA TECHNICZNA / TECHNICKÁ KARTA

TECHNICAL CARD

DoP: 03/1 CE/Bla/06

SANDWOOD BEIGE, BROWN, CREAM, WHITE 185 x 598 x 7 mm

PL WŁAŚCIWOŚCI
EN FEATURES

DE MERKMALE
SK VLASTNOSTI

WYMIAR I JAKOŚĆ POWIERZCHNI / DIMENSION AND SURFACE QUALITY / DIMENSION UND OBERFLÄCHENQUALITÄT / ROZMERY A KVALITA POVRCHU

metoda badawcza
test method
testverfahren
výskumná metóda

EN 14411 grupa Bla,
EN 14411 group Bla,
EN 14411 gruppe Bla,
EN 14411 skupina Bla,

parametry Cersanit S.A.
Cersanit S.A. parameters
Cersanit S.A. parameter
parametre Cersanit S.A

PL Długość i szerokość EN Length and Width	DE Länge und Breite SK Dĺžka a šírka	EN ISO 10545-2	max. ± 0,6 % / ± 2,0 mm	max. ± 0,8 mm (w obrębie grupy wymiarowej / within a dimension group)
PL Grubość EN Thickness	DE Stärke SK Hrúbka	EN ISO 10545-2	max. ± 5 % / ± 0,5 mm	±5 % / ± 0,5 mm
PL Krzywizna boków (luneta) EN Straightness of sides	DE Geradheit der Kanten SK Zakrivnenie strán (ďalekohľad)		max. ± 0,5 % / ± 1,5 mm	max. 0,5 mm
PL Odchylenie od kąta prostego EN Rectangularity	DE Rechtwinkligkeit SK Pravouhlá odchýlka		max. ± 0,5 % / ± 2,0 mm	max. ± 0,5 % / ± 2,0 mm
PL Płaskość powierzchni (środek i krawędź) EN Surface Flatness (Center and Edge)	DE Oberflächenebenheit (Mitte und Rand) SK Rovinnosť povrchu (stred a okraj)		max. ± 0,5 % / ± 2,0 mm	185 mm - max. 0,6 mm 598 mm - max. 1,2 mm
PL Jakość Powierzchni EN Surface Quality	DE Oberflächenbeschaffenheit SK Kvalita povrchu		min. 95 %	min. 97 %

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE / PHYSICAL PROPERTIES / PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

PL Nasiąkliwość wodna EN Water Absorption	DE Wasseraufnahme SK Absorpcia vody	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5 %	E _b ≤ 0,5 %
PL Siła łamiąca EN Breaking Strength	DE Bruchfestigkeit SK Zlomová sila	EN ISO 10545-4	min. 1300 N	min. 1700 N
PL Wytrzymałość na zginanie EN Modulus of Rupture	DE Biegefestigkeit SK Pevnosť v ohybe	EN ISO 10545-4	min. 35 N/mm ²	min. 45 N/mm ²
PL Ścieralność powierzchniowa EN Surface Abrasion	DE Abriebfestigkeit SK Abrazivnosť povrchu	EN ISO 10545-7	Klasa ścieralności i liczba obrotów / Abrasion class and number of rotations	PEI 3 – 750 obrotów / rotations BROWN PEI 3 – 1500 obrotów / rotations BEIGE PEI 4 – 6000 obrotów / rotations CREAM PEI 4 – 12000 obrotów / rotations WHITE
PL Odporność na szok termiczny EN Thermal Shock Resistance	DE Temperaturwechselbeständigkeit SK Odolnosť voči tepelnému šoku	EN ISO 10545-9	Spełnia / Pass	Spełnia / Pass / Splňa
PL Odporność na pęknięcia włoskowate EN Cracking Resistance	DE Widerstand gegen Glasurrisse SK Odolnosť voči vlasovým trhlinám	EN ISO 10545-11	Spełnia / Pass	Spełnia / Pass / Splňa
PL Mrozoodporność EN Frost Resistance	DE Frostbeständigkeit SK Odolnosť proti mrazu	EN ISO 10545-12	Spełnia / Pass	Spełnia / Pass / Splňa
PL Poślizg EN Slipperiness	DE Rutschfestigkeit SK Šmyk	CEN/TS 16165 (annex B / príloha B) DIN 51130 CEN/TS 16165 (annex A / príloha B) DIN 51097	Wartość deklarowana / Declared value	R9 BEIGE R10 CREAM, WHITE, BROWN NPD
PL Siła wiązania/adhezja EN Bond Strength	DE Verbundfestigkeit SK Pevnosť spoja/prínavosť	EN 12004:2007	Wartość deklarowana / Declared value	kleje cementowe / cementitious adhesives / cementové lepidlá ≥ 0,5 N/mm ² kleje dyspersyjne / dispersion adhesives / disperzné lepidlá ≥ 1 N/mm ² kleje z żywic reaktywnych / adhesives made of reactive resins / lepidlá z reaktivných živíc ≥ 2 N/mm ²
PL Reakcja na ogień EN Reaction to fire	DE Brandverhalten SK Reakcia na oheň	-	Klasa A1 lub A1 _{fl} / Class A1 or A1 _{fl}	A1, A1 _{fl}

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA / CHEMICAL RESISTANCE / CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT / CHEMICKÁ ODOLNOST'

PL Odporność na plamienie EN Staining Resistance	DE Fleckbeständigkeit SK Odolnosť voči škvrnám	EN ISO 10545-14	min. klasa / min. class / min. trieda 3	klasa / class / trieda 5
PL Odporność na chemikalia domowego użytku i sole do basenów EN Resistance to household chemicals and swimming pool salts	DE Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbcken) SK Odolnosť voči chemikáliám pre domácnosť a bazénovým soliam	EN ISO 10545-13	min. klasa / min. class / min. trieda B	klasa / class / trieda A(V)
PL Odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu EN Resistance to low concentrations of acids and alkalis	DE Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration SK Odolnosť voči nízkym koncentráciám kyselín a zásad	EN ISO 10545-13 EN ISO 10545-15	Wartość deklarowana / Declared value	klasa / class / trieda LA(V)
PL Odporność na kwasy i zasady o dużym stężeniu EN Resistance to high concentrations of acids and alkalis	DE Beständigkeit gegen Säuren und Laugen mit hoher Konzentration SK Odolnosť voči vysokým koncentráciám kyselín a zásad		Wartość deklarowana / Declared value	klasa / class / trieda HA(V)
PL Uwalnianie Kadmu i Ołowiu EN Lead and Cadmium release	DE Abgabe von Blei und Cadmium SK Uvoľňovanie kadmia a olova		Wartość deklarowana / Declared value	Kadm / Cadmium / Cadmium ≤ 0,07 mg/dm ² Ołów / Lead / Olovo ≤ 0,8 mg/dm ²